

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система защиты от коррозии и старения

ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ

9.032—74*

Unified system corrosion and ageing
protection Coatings of lacquers and paints.
Classification and designations

Взамен
ГОСТ 9894—61

ОКСТУ 0009

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров ССР от 3 сентября 1974 г. № 2089 срок введения установлен

с 01.07.75

Продлен в 1980 г. Постановлением Госстандарта ССР от 13.03.89 № 453
снято ограничение срока действия

Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные покрытия (далее — покрытия) поверхностей изделий и устанавливают группы, технические требования и обозначения покрытий.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

1. ГРУППЫ ПОКРЫТИЙ

1.1. В зависимости от назначения покрытия делятся на группы, установленные в табл. 1.

Таблица 1

Группа покрытий	Условия эксплуатации	Обозначение условий эксплуатации
Атмосферостойкие	Климатические факторы	По ГОСТ 9.104—79
Водостойкие	Морская, пресная вода и ее пары	4
	Пресная вода и ее пары	4/1
	Морская вода	4/2

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в июне 1976 г., мае 1980 г., феврале 1986 г., марте 1989 г.
(ИУС 7—76, 5—80, 5—86, 5—89)

© Издательство стандартов, 1974
© Издательство стандартов, 1990
Переиздание с Изменениями

Продолжение табл. 1

Группа покрытий	Условия эксплуатации	Обозначение условий эксплуатации
Специальные	Рентгеновские и другие виды излучений, глубокий холод, открытое пламя, биологические воздействия и др. Рентгеновские и другие виды излучений Глубокий холод (температура ниже минус 60°C) Открытое пламя Воздействие биологических факторов	5 5/1 5/2 5/3 5/4
Маслобензостойкие	Минеральные масла и смазки, бензин, керосин и другие нефтепродукты Минеральные масла и смазки Бензин, керосин и другие нефтепродукты	6 6/1 6/2
Химически стойкие	Различные химические реагенты Агрессивные газы, пары Растворы кислот и кислых солей Растворы щелочей и основных солей Растворы нейтральных солей	7 7/1 7/2 7/3 7/4
Термостойкие Электроизоляционные и электропроводные	Температура выше 60°C Электрический ток, напряжение, электрическая дуга и поверхностные разряды Электроизоляционные Электропроводные	8 9 9/1 9/2

П р и м е ч а н и е. К обозначению условий эксплуатации термостойких покрытий добавляют значение предельной температуры, например, $^{+}160^{\circ}\text{C}$.
При необходимости значение предельной температуры добавляют и к обозначению условий эксплуатации других покрытий, например, $^{+}60^{\circ}\text{C}$, $^{+}150^{\circ}\text{C}$, $^{+}200^{\circ}\text{C}$.

Разд. 1. (Измененная редакция, Изд. № 3).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Покрытия должны соответствовать требованиям, установленным в табл. 2.

Таблица 2

Класс покрытия	Наименование дефекта	Норма для покрытий							
		гладких						рельефных	
		однотонных						рисунчатых (молотковых)	«Муаро- вых»
		высо- ко- глян- цевых	глянцевых, в том числе с лессирующим эффектом	полу- глян- цевых	полу- матовых	матовых	глубо- коматових		«Шагре- невых»
1	Включения: количество, шт/м ² , не более размер, мм, не более расстояния между включениями, мм, не менее	—	—	—	—	4 0,2	—	—	—
	Шагрень	Не допускаются	—	—	—	100	—	—	—
	Потеки	Не допускается	—	—	—	Не допускается	—	—	—
	Штрихи, риски	Не допускаются	—	—	—	Не допускаются	—	—	—
	Волнистость, мм, не более	Не допускается	—	—	—	Не допускается	—	—	—

Продолжение табл. 2

Класс покрытия	Наименование дефекта	Норма для покрытий									
		гладких						рельефных			
		однотонных						рисунчатых (молотковых)	«Муаро- вых»		
		высо- ко- глян- цевых	глянцевых, в том числе с лессирующим эффектом	полу- глян- цевых	полу- матовых	матовых	глубо- комато- вых	глянцевых и полуглян- цевых	«Шагре- невых»		
	Разнооттеночность	Не допускается	—	—	Не допускается	—	—	—	—		
II	Включения: количество, шт/м ² , не более размер, мм, не более расстояние между включениями, мм, не более	4 0,5	4 0,5	4 0,5	4 0,5	8 0,5	8 0,5	8 0,5	8 0,5		
		100	100	100	100	100	100	100	100		
	Шагрень	Допускается незначительная						Не нормируется			
	Штрихи, риски	Допускаются отдельные									
	Потеки	Не допускаются									
	Волнистость, мм, не более	Не допускается									
	Разнооттеночность	Не допускается									
	Неоднородность ри- сунка	Не нормируется						Не допускается			

Продолжение табл. 2

Класс покрытия	Наименование дефекта	Норма для покрытий										
		гладких						рельефных				
		однотонных						рисунчатых (молотковых)	«Муаро- вых»	«Шагре- невых»		
		высо- ко- глян- цевых	глянцевых, в том числе с лессирующим эффектом	полу- глян- цевых	полу- матовы- х	матовых	глубо- кома- товых		полумато- вых и матовых	полумато- вых		
III	Включения: количество, шт./м ² , не более размер, мм, не более расстояние между включениями, мм, не ме- нее	—	10 0,5	15 0,5	15 0,5	25 0,5	25 0,5	25 0,5	25 0,5	25 0,5		
	Шагрень	—	Допускается незначительная						Не нормируется			
	Потеки	—	Не допускаются									
	Штрихи, риски	—	Допускаются отдельные									
	Волнистость, мм, не более	—	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
	Разнооттеночность	—	Не допускается									
	Неоднородность рисунка	—	Не нормируется						Не допускается			

Продолжение табл. 2

С. 6 ГОСТ 9.032-74

Класс покрытия	Наименование дефекта	Норма для покрытий										
		гладких						рельефных				
		однотонных						«Муаровых»	«Шагреневых»			
		высоко-глянцевых	глянцевых, в том числе с лессирующим эффектом	полуглянцевых	полуматовых	матовых	глубокоматовых					
IV	Включения: количество, шт./дм ² , не более размер, мм, не более расстояние между включениями, мм, не менее	—	1 1,0	1 1,0	1 1,0	2 1,0	2 1,0	2 1,0	2 1,0	2 1,0		
	Шагрень	—	Допускается						Не нормируется			
	Потеки	—	Не допускаются									
	Штрихи, риски	—	Допускаются отдельные									
	Волнистость, мм, не более	—	2	2	2	2	5	2	2	2		
	Разнооттеночность	—	Не допускается									
	Неоднородность рисунка	—	Не нормируется						Не допускается			

Продолжение табл. 2

Класс покрытия	Наименование дефекта	Норма для покрытий									
		гладких						рельефных			
		однотонных						рисунчатых (молотковых)	«Муаро- вых»	«Шагре- невых»	
		высо- ко- глян- цевых	глянцевых, в том числе с лессирующим эффектом	полу- глян- цевых	полу- мато- вых	матовых	глубо- комато- вых	глянцевых и полуглян- цевых	полумато- вых и матовых	полумато- вых	
V	Включения: количество, шт./дм ² , не более	—	—	4 2,0	4 2,0	4 2,0	4 2,0	4 3,0	4 3,0	4 3,0	4 3,0
	размер, мм, не более	—	—	Допускается				Не нормируется			
	Шагрень	—	—	Допускается				Не нормируется			
	Потеки	—	—	Допускаются отдельные							
	Штрихи, риски	—	—	Допускаются							
	Волнистость, мм, не более	—	—	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Разнооттеночность	—	—	Не допускается							
	Неоднородность рисунка	—	—	Не нормируется				Не допускается			
VI	Включения: количество, шт./дм ² , не более	—	—	8	8	8	8	8	8	8	8

Продолжение табл. 2

Класс покрытия	Наименование дефекта	Норма для покрытий									
		гладких						рельефных			
		однотонных						рисунчатых (молотковых)	«Муаро- вых»		
		высо- ко- глян- цевых	глянцевых, в том числе с лессириующим эффектом	полу- глян- цевых	полу- мато- вых	матовых	глубо- комато- вых	глянцевых и полуглян- цевых	полумато- вых и матовых		
VI	размер, мм, не более	—	—	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	Шагрень	—	—	Допускается				Не нормируется			
	Потеки	—	—	Допускаются отдельные							
	Штрихи, риски	—	—	Допускаются							
	Волнистость, мм, не более	—	—	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		
	Разнооттеночность	—	—	Допускается							
	Неоднородность рисунка	—	—	Не нормируется				Допускается			
	Включения	—	—	Не нормируются				—	—		
VII	Шагрень	—	—	Не нормируется				—	—		
								Не нормиро- вается	Не нормиро- вается		

Продолжение табл. 2

Класс покрытия	Наименование дефекта	Норма для покрытий								
		гладких						рельефных		
		однотонных						рисунчатых (молотковых)	«Муаровых»	
		высокоглянцевых	глянцевых, в том числе с лессирующим эффектом	полуглянцевых	полуматовых	матовых	глубокоматовых		«Шагрневых»	
VII	Потеки	—	—	Не нормируются				—	—	Не нормируются
	Штрихи, риски	—	—	Не нормируются				—	—	Не нормируются
	Волнистость, мм, не более	—	—	Не нормируется				—	—	Не нормируется
	Разнооттеночность	—	—	Не нормируется				—	—	Не нормируется
	Неоднородность рисунка	—	—	Не нормируется				—	—	Не нормируется

При мечания:

1. Знак «—» обозначает, что применение покрытий для данного класса недопустимо или экономически неподесобразно.

2. В технически обоснованных случаях допускается применение высокоглянцевых покрытий для III—IV классов, глянцевых — для V—VII. При этом нормы для высокоглянцевых покрытий III—IV классов должны соответствовать нормам для глянцевых покрытий, глянцевых V—VII классов — для полуматовых.

3. Для изделий площадью окрашиваемой поверхности менее 1 м² для I—III классов количество включений переститывают на данную площадь, если получают не целое число, то значение округляют в сторону большего числа.

В таблице приведен размер одного включения. При оценке покрытия учитывают все включения, видимые при

С. 10 ГОСТ 9.032—74

условиях п. 2.6. Для покрытий всех классов допускается другое количество включений, если при этом размер каждого включения и суммарный размер включений не превышает указанного для данного класса в таблице.

4. Допускается для IV—VII классов отдельные неровности поверхности, обусловленные состоянием окрашиваемой поверхности.

5. Допускается для литьих изделий массой более 10 т увеличение волнистости покрытий на 2 мм для III—VI классов.

6. Допускается для сварных и клепаных изделий с окрашиваемой поверхностью более 5 м² увеличение волнистости покрытий на 2,5 мм для III класса, на 3,5 мм для IV—VI классов.

7. Допускается применять классификацию и обозначение по нормативно-технической документации, в случае, если специфика окрашиваемых неметаллических материалов не позволяет характеризовать класс покрытия по табл. 2.

2.2. Не допускаются дефекты покрытия, влияющие на защитные свойства покрытия (проколы, кратеры, сморщивание и другие).

2.3. Требования к поверхности окрашиваемого металла приведены в обязательном приложении 2.

Требования к неметаллическим окрашиваемым поверхностям устанавливают в стандартах или технических условиях на изделие.

2.4. Требования к шероховатости загрунтованной или зашпатлеванной поверхности приведены в справочном приложении 2а.

2.5. Требования к блеску покрытий приведены в рекомендуемом приложении 3.

2.6. Контроль проводят при дневном или искусственном рассеянном свете, на расстоянии 0,3 м от предмета осмотра. Нормы искусственного освещения принимают по СНиП II—А.9—71.

(Измененная редакция, Изд. № 3, 4).

2.7. Методы определения блеска и наличия дефектов покрытия приведены в приложении 4.

Оценка шагрени профилографом-профилометром приведена в приложении 5.

(Измененная редакция, Изд. № 3, 4).

2.8 Контроль качества покрытия допускается проводить по образцу, изготовленному и утвержденному в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на изделие.

(Измененная редакция, Изд. № 3).

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

3.1. Обозначение покрытий записывают в следующем порядке:

а) обозначение лакокрасочного материала внешнего слоя покрытия по ГОСТ 9825—73;

б) класс покрытия по табл. 2 настоящего стандарта или по соответствующей нормативно-технической документации с указанием ее обозначения;

в) обозначение условий эксплуатации:

в части воздействия климатических факторов — группа условий эксплуатации по ГОСТ 9.104—79;

в части воздействия особых сред — по табл. 1 настоящего стандарта.

3.2. Допускается в обозначении покрытия вместо лакокрасочного материала внешнего слоя покрытия записывать обозначение лакокрасочных материалов в технологической последовательности нанесения (грунтовка, шпатлевка и т. д.) с указанием числа слоев или обозначать покрытие в соответствии со стандартами или техническими условиями.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).

3.3. Обозначение лакокрасочного материала, класса покрытия и обозначение условий эксплуатации отделяют точками. При воздействии различных условий эксплуатации их обозначения разделяют знаком «тире». Примеры обозначения покрытий приведены в табл. 3.

Таблица 3

Обозначение покрытия	Характеристика покрытия
Эмаль МЛ-152 синяя. VI.U1	Покрытие синей эмалью МЛ-152 по II классу, эксплуатирующееся на открытом воздухе умеренного макроклиматического района
Эмаль ХС-710 серая.	Покрытие серой эмалью ХС-710 с последующей лакировкой лаком ХС-76 по IV классу, эксплуатирующееся при воздействии растворов кислот
Лак ХС-76.IV.7/2 Эмаль ХВ-124	Покрытие голубой эмалью ХВ-124 по V классу, эксплуатирующееся под навесом в атмосфере, загрязненной газами химических и других производств, в условиях тропического сухого макроклиматического района атирующееся в закрытом помещении с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий в условиях умеренного макроклиматического района
голубая V.7/I—T2 Грунтовка ФЛ-03к коричневая. VI.U3	Покрытие темно-серой 896 эмалью ПФ-115 по III классу, эксплуатирующееся на открытом воздухе умеренного макроклиматического района
Эмаль ПФ-115 темно-серая 896.III.U1	

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

3.4. В обозначении покрытий допускается указывать специальные условия эксплуатации полным наименованием.

3.5. Если окрашенная поверхность одновременно или поочередно находится в различных условиях эксплуатации, то они все указываются в обозначении. При этом на первом месте ставится основное условие эксплуатации.

3.6. Если лакокрасочному покрытию предшествует металлическое или неметаллическое неорганическое покрытие, то их обозначения разделяются чертой дроби, причем на второе место ставится обозначение лакокрасочного покрытия. Например, кадмиевое покрытие, толщиной 6 мкм, с последующим окрашиванием

красно-коричневой поливинилбутиральной эмалью ВЛ-515 по III классу, для эксплуатации покрытия при воздействии нефтепродуктов:

Кдб/Эмаль ВЛ-515 красно-коричневая. III.6/2

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Приложение 1. (Исключено, Изм. № 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

Требования к окрашиваемым металлическим поверхностям

Класс покрытия	Наименование показателей окрашиваемой поверхности	Норма для получения покрытий							
		гладких						рельефных	
		однотонных						рисунчатых (молотковых)	«Муаровых»
		высоко-глян-цивых	глянцевых и глянцевых с лессирующим эффектом	полуглян-цевых	полуматовых	матовых	глубоко-матовых		«Шагреневы-х»
I	Шероховатость Rz по ГОСТ 2789—73, мкм, не более	4	4	—	—	4	—	—	—
	Неплоскостность, мм	Не допускается	—	—	—	Не допускается	—	—	—
	Отдельные неровности (высота, глубина)	Не допускаются	—	—	—	Не допускаются	—	—	—
II	Шероховатость Rz по ГОСТ 2789—73, мкм, не более, поверхности:								
	не подлежащей шпатлеванию	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	20	20
	подлежащей шпатле- ванию	80	80	80	80	80	80	80	80

Продолжение

Класс покрытия	Наименование показателей окрашиваемой поверхности	Норма для получения покрытий								
		гладких						рельефных		
		однотонных						рисунчатых (молотковых)	«Муаровых»	«Шагреневых»
		высоко-глянцевых	глянцевых и глянцевых с лессирующим эффектом	полуглянцевых	полуматовых	матовых	глубокоматовых	глянцевых и полуглянцевых	полуматовых и матовых	полуматовых
II	Неплоскость, мм	Не допускается								
	Отдельные неровности (высота, глубина), мм	Не допускаются								
III	Шероховатость Rz по ГОСТ 2789—73 мкм, не более, поверхности:									
	не подлежащей шпатлеванию	10	10	10	10	10	10	80	10	80
	подлежащей шпатлеванию	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Неплоскость, мм, не более, поверхности:									
	не подлежащей шпатлеванию	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	подлежащей шпатлеванию	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Отдельные неровности (высота, глубина), мм, не более	Не допускаются								

Продолжение

Класс покрытия	Наименование показателей окрашиваемой поверхности	Норма для получения покрытий									
		гладких						рельефных			
		однотонных						рисунчатых (молотковых)	<Муаровых>	<Шагреневых>	
		высоко-глянцевых	глянцевых и глянцевых с лессирующим эффектом	полуглянцевых	полуматовых	матовых	глубокоматовых			полуматовых	
IV	Шероховатость R_z по ГОСТ 2789—73, мкм, не более, поверхности:										
	не подлежащей шпатлеванию	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	подлежащей шпатлеванию	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Неплоскость, мм, не более, поверхности:										
	не подлежащей шпатлеванию	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	подлежащей шпатлеванию	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Отдельные неровности (высота, глубина), мм, не более	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Продолжение

Класс покрытия	Наименование показателей окрашиваемой поверхности	Норма для получения покрытий								
		гладких						рельефных		
		однотонных						рисунчатых (молотковых)	«Муаровых»	«Шагреневых»
		высоко-глянцевых	глянцевых и глянцевых с лессирующим эффектом	полуглянцевых	полуматовых	матовых	глубоко-матовых			
V	Шероховатость Rz по ГОСТ 2789—73, мкм, не более, поверхности: не подлежащей шпатлеванию подлежащей шпатлеванию	—	320	320	320	320	320	320	320	320
	Неплоскость, мм, не более, поверхности: не подлежащей шпатлеванию подлежащей шпатлеванию	—	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Отдельные неровности (высота, глубина), мм, не более	—	4	4	4	4	4	4	4	4
		—	3	3	3	3	3	3	3	3
VI	Шероховатость Rz по ГОСТ 2789—73, мкм, не более, поверхности: не подлежащей шпатлеванию подлежащей шпатлеванию	—						Не нормируется		
		—							Не нормируется	
		—							Не нормируется	

Класс покрытия	Наименование показателей окрашиваемой поверхности	Норма для получения покрытий								
		гладких						рельефных		
		однотонных						«Муаровых»		
		высоко-глянцевых	глянцевых и глянцевых с лессирующим эффектом	полуглянцевых	полуматовых	матовых	глубокоматовых	глянцевых и полуглянцевых	полуматовых	«Шагреневых»
VI	Неплоскость, мм, не более, поверхности: не подлежащей шпатлеванию подлежащей шпатлеванию	—	4	4	4	4	4	4	4	4
		—	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Отдельные неровности (высота, глубина), мм, не более	—	5	5	5	5	5	5	5	5
VII	Шероховатость Rz по ГОСТ 2789—73, мкм, не более, поверхности: не подлежащей шпатлеванию подлежащей шпатлеванию	—	Не нормируется						—	Не нормируется
		—	Не нормируется						—	Не нормируется
	Неплоскость, мм, не более, поверхности: не подлежащей шпатлеванию подлежащей шпатлеванию	—	Не нормируется						—	Не нормируется
		—	Не нормируется						—	Не нормируется

Продолжение

Класс покрытия	Наименование показателей окрашиваемой поверхности	Норма для получения покрытий								
		гладких						рельефных		
		однотонных						«Муаровых»	«Шагреневых»	
		высоко-глянцевых	глянцевых и глянцевых с лессирующим эффектом	полуглянцевых	полуматовых	матовых	глубокоматовых			
VII	Отдельные неровности (высота, глубина), мм, не более	—	5	5	5	5	5	—	—	5

П р и м е ч а н и я:

- Знак «—» обозначает, что применение покрытий для данного класса недопустимо или экономически нецелесообразно.
- Для всех классов покрытий не допускаются забоины, неровно обрезанные края, острые кромки и углы в местах перехода от одного сечения к другому.
- При окрашивании литых деталей массой более 10 т допускается увеличение неплоскости на 2 мм для III—VI классов.
- Допускается для изделий с окрашиваемой поверхностью более 5 м² увеличение неплоскости на 2,5 мм для III класса, на 3,5 м для IV—VI классов.
- При окрашивании литых деталей массой более 5 т для III и IV классов допускается увеличение шероховатости поверхности, подлежащей шпатлеванию, до 630 мкм.
- Для покрытий I класса допускается только местное шпатлевание.
- Под отдельными неровностями поверхности понимают неровности размерами (длина или ширина) не более 20 мм.
- Требования по неплоскости поверхности даны для плоских поверхностей с наибольшим размером более 500 мм. При оценке неплоскости поверхности отдельные неровности в расчет не принимаются.
- Для поверхностей, подвергаемых шпатлеванию, под покрытия III класса допускается наличие отдельных неровностей высотой до 1 мм.

(Измененная редакция, Иzm. № 3, 4).

Требования к шероховатости загрунтованной или зашпатлеванной поверхности
для различных классов покрытий

Класс покрытия	Нормы шероховатости R_z загрунтованной или зашпатлеванной поверхности по ГОСТ 2789—73, мкм, не более, для покрытий							
	гладких однотонных						рельефных	
	высоко-глянцевых	глянцевых и глянцевых с лессириующим эффектом	полуглянцевых и полу-матовых	матовых	глубокоматовых	рисунчатых (молотковых) глянцевых и полуглянцевых	«муаровых» (полуматовых или матовых)	«шагреневых» (полуматовых)
I	4	4	—	4	—	—	—	—
II	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	20	20	20
III	10	10	10	10	10	80	80	80
IV	80	80	80	80	80	80	80	80
V	—	320	320	320	320	320	320	320
VI	—	Не нормируется						
VII	—	Не нормируется						

Примечание. Знак «—» обозначает, что применение покрытий для данного класса недопустимо или экономически нецелесообразно.

Требования к блеску покрытий

Степень блеска, %, для покрытий

		гладких				рельефных			
		однотонных				«шагреневых»			
		полуглянцевых	полуматовых	матовых	глубоко-матовых	глянцевых	полуглянцевых	полуматовых	матовых
высокоглянцевых	глянцевых, в том числе глянцевых с блескующим эффектом								
Более 59	От 59 до 50	От 49 до 37	От 36 до 20	От 19 до 4	Но более 3	От 59 до 39	От 39 до 24	—	—
									От 12 до 8

Приложение 2а, 3 (Измененная редакция, Иэм. № 2).

Методы определения блеска и дефектов покрытий

Показатель внешнего вида	Метод определения
Блеск	Блескомером ФБ-2 на изделиях или образцах-свидетелях с покрытием, полученным по технологии, принятой для изделий или визуально путем сопоставления с образцом, утвержденным в соответствии с НТД на покрытия
Включения: количество размер	Визуально Линейкой чертежной по ГОСТ 17435—72 и лупой ЛИ-3 — 10× по ГОСТ 25706—83
Шагрень	Визуально сопоставлением с образцом, утвержденным в соответствии с НТД на покрытия, при арбитраже — профилографом-профилометром типа 1 по ГОСТ 19300—86 или другими приборами аналогичного типа
Риски, штрихи	Визуально, сопоставлением с образцом, утвержденным в соответствии с НТД на покрытия
Потеки	То же
Неоднородность рисунка	»
Разнооттеночность	»
Волнистость покрытия	Поверочной линейкой длиной 500 мм, накладываемой ребром на проверяемую поверхность. С помощью другой линейки или щупа измеряется максимальный зазор между поверхностью и линейкой. Линейку устанавливают таким образом, чтобы на проверяемой поверхности была определена наибольшая волнистость

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендуемое

Оценка шагрени профилографом-профилометром

Оценку шагрени профилографом-профилометром поверхности покрытия осуществляют в соответствии с инструкцией к прибору при максимальной длине хода датчика 40 мм. Рекомендуемое вертикальное увеличение при записи 2000—4000 раз, горизонтальное — в 4 раза.

Шагрень характеризуется высотой h и основанием t неровностей. По профилограмме определяют среднюю высоту и среднее основание в миллиметрах для пяти максимальных выступов:

$$h = \frac{h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5}{5},$$

где h_1, h_2, h_3, h_4, h_5 — высота неровностей в пяти точках;

$$l = \frac{l_1 + l_2 + l_3 + l_4 + l_5}{5},$$

где l_1, l_2, l_3, l_4, l_5 — основание неровностей в пяти точках.

Оценка величины шагрени приведена в таблице.

Вид шагрени	Основание неровности, мм	Высота неровности, мм
Незначительная	Св. 3,5 От 3,5 до 2,0 До 2,0	От 2,0 до 1,2 » 1,7 » 1,0 До 1,0

(Введено дополнительно, Изм. № 4).

Редактор Р. Г. Говердовская

Технический редактор М. М. Герасименко

Корректор Л. В. Сницарчук

Сдано в наб. 12.10.90 Подп. в печ. 12.12.90 1,5 усл. п. л. 1,5 усл. кр.-отт. 1,31 уч.-изд. л.
Тир. 15 000 Цена 25 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,

Новопресненский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 1592.